



## **PINTURA ESPECIAL PARA PISOS**

### **FBF FUSSBODEN - FARBE**

#### **CARACTERÍSTICAS**

Pintura látex formulada en base a polímeros acrílicos en emulsión acuosa y pigmentos de primera calidad. Estos componentes le confieren gran adherencia, resistencia a la intemperie, a la abrasión y al agua.

De óptima resistencia mecánica cuando se aplica en el perfil adecuado (tres manos), gran poder cubritivo, rápido secado y fácil aplicación.

#### **COLORES**

De terminación mate, se presenta en Bermellón, Rojo, Gris claro, Gris torcaza, Verde Italia, Verde Inglés, Verde Seco, Azul Marino, Azul Metálico, Ocre, Marrón, Morocco, Amarillo, Teja, Ladrillo, Blanco y Negro. Colores especiales bajo pedido.

#### **USOS**

Puede aplicarse en pisos de viviendas, garages, salones comerciales, veredas, contrapisos de cemento, baldosas, monolíticos, etc. También puede ser usada para pintar paredes exteriores, chapas de fibrocemento y chapas galvanizadas envejecidas.

#### **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

La superficie a pintar debe estar firme, seca, limpia, libre de polvo, hongos y grasitud.

Para aplicar sobre superficies muy lisas como baldosas calcáreas y monolíticos nuevos, hormigón ó Pórtland lustrado, etc. conviene realizar un tratamiento previo con ácido clorhídrico diluido al 5% en agua, dejando actuar unos minutos para posteriormente enjuagar con abundante agua limpia (hasta comprobar la ausencia de acidez residual), dejar secar completamente.

En superficies de hormigón o revoques nuevos se sugiere pintar luego de 45 días de terminados.

#### **APLICACIÓN**

Homogeneizar muy bien el contenido del envase, agitando desde abajo hacia arriba. Aplicar con pincel, brocha o rodillo.

La primera mano se aplica diluída con agua al 30% de forma que penetre bien para obtener una perfecta adherencia.

La segunda y tercera mano se aplican con dilución mínima: 5 a 10% de agua.

No debe aplicarse a temperaturas por debajo de 5°C, ni con humedad relativa mayor al 85% ni cuando se prevea proximidad de lluvia.



### **NOTA**

Dejar curar al sol con radiación U.V. para que se consolide.

Una vez consolidado el secado y antes de iniciar el uso puede ser encerado y pulido con cera de piso al aguarrás (nunca al agua) o plastificado con la **LACA M30 ULBRIKA**.

Hasta los 20 a 30 días de aplicada no baldear el piso sino pasar un trapo húmedo.

### **RENDIMIENTO**

Dependiendo de la aplicación y la superficie a pintar, se estima en 10 m<sup>2</sup> por litro y por mano.

### **PRESENTACIÓN**

Envases de 1, 4 y 20 lts.