



PINTURA PARA PISCINAS

"ACC" - CLOROCAUCHO

CARACTERÍSTICAS

Pintura a base de clorocaucho. Proporciona, luego de 2 manos, un acabado mate impermeable de color estable y muy buena resistencia al agua. Es indispensable una tercera mano para obtener un resultado óptimo. Su calidad se manifiesta por los resultados comprobados luego de una vasta experiencia de fabricación y uso.

COLORES

Se fabrica en Celeste, Azul y Blanco, colores especiales sobre pedido.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Es importante que la parte exterior del piso y paredes de la piscina sean convenientemente impermeabilizadas para impedir que la humedad llegue a la cara interna de la pintura. La superficie a pintar debe ser terminada con arena y portland bien fretachada y lisa para que la pintura forme una capa homogénea y sin poros.

Debe estar limpia, libre de manchas de grasa o agentes químicos de cualquier naturaleza y debidamente seca y fraguada.

En piscinas nuevas conviene dejarlas más de 20 días expuestas al sol, para obtener un buen curado del cemento. Posteriormente, y antes de pintar, se tratará la superficie con una solución de ácido clorhídrico al 5%, luego enjuagar con abundante agua limpia. Déjese secar a fondo.

APLICACIÓN

La primera mano se diluye con el **DILUYENTE "ACC"**, (que también se usará para limpiar las herramientas), aproximadamente 50 % de diluyente, de forma que penetre bien y en profundidad para obtener una perfecta adherencia.

La segunda mano se aplica una vez seca la primera, con el diluyente necesario para que se extienda bien.

La tercera mano es indispensable para obtener un resultado óptimo.

El secado de cada capa de pintura debe ser entre 8 y 12 horas de modo que se eliminen completamente los excesos de solvente.

Dejar secar el mayor tiempo posible antes de llenar la piscina, se recomienda una semana en verano y dos semanas en invierno. Es muy importante que la superficie esté bien seca.

Se recomienda aplicar con temperaturas mayores a 10°C y menores a 30°C, evitar períodos de rocío y de sol muy intenso.

RENDIMIENTO

Dependiendo de la aplicación y la superficie a pintar, se estima en 10 m² por litro y por mano.

PRESENTACIÓN

Envases de 1, 4 y 20 lts.