



BARNICES

PROTECTOR DE MADERA - HOLZHAUT - PIEL DE MADERA

CARACTERÍSTICAS

Con alta acción residual y gran penetración, impregna profundamente a la madera, protegiéndola de las inclemencias del tiempo, insectos, hongos, bacterias y algas, aumentando así su vida útil.

Presenta una terminación transparente, coloreada y satinada muy natural, permitiendo lucir la veta de la madera. No debe levantar brillo ya que ello implica que el producto no ha penetrado bien y queda formando una película superficial.

USOS

Protector para maderas exteriores o interiores, elaborado a base de resinas alquídicas, aditivos y pigmentos de primera calidad.

COLORES

Cristal, Natural, Caoba, Roble, Cedro y Nogal.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar seca, limpia, libre de polvo, hongos y grasitud.

No debe aplicarse sobre maderas barnizadas o pintadas con sintéticos. En estos casos es necesario remover completamente las películas existentes hasta llegar a la madera. Eliminar completamente el polvo antes de aplicar.

APLICACIÓN

Puede aplicarse a pincel o soplete. Se recomienda dar 2 a 3 manos.

Sobre maderas blandas: se recomienda aplicar con una dilución de hasta un 25 % de aguarrás. El tiempo de secado entre manos oscila entre 12 y 24 horas.

Sobre maderas duras: se hace muy difícil la penetración por eso se recomienda una mayor dilución, 1 a 1 con aguarrás. El tiempo de secado entre manos es de hasta 48 horas, es conveniente verificar que la madera quede libre de pegajosidad.

No debe aplicarse a temperaturas por debajo de 5°C, ni con humedad relativa mayor al 85%.

RENDIMIENTO

Aproximadamente 8 a 10 m² por litro y por mano.

PRESENTACIÓN

Envases de 1/2, 0,9 y 3,6 lts.